

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# EMPASTE EPOXICO PARA FIJAR PUERTOS 22OZ CIPLO22 SIMPSON

## Descripción del producto

## CARACTERISTICAS

- Adhesivo a base de amina epoxi de dos componentes, alto contenido de sólidos, 1:1
- Consistencia de pasta que no se descuelga para aplicaciones horizontales, verticales o elevadas
- Tiempos de curado rápidos para tiempos más cortos entre el empaste y la inyección
- Formulación de bajo olor.
- Fuerte unión al sustrato; requiere astillado para eliminar
- Tiempo de gel: 6 minutos a 72 °F (22 °C), 28 minutos a 40 °F (4 °C)
- Tiempo de curado: 75 minutos a 72 °F (22 °C), 2 horas a 60 °F (16 °C) y 4 a 5 horas a 40 °F (4 °C)
- Compuesto orgánico volátil (VOC) – 4 g/L

## APLICACIONES

- Reparación de grietas: Estructurales
- Reparación de grietas: No estructurales
- Instalaciones de agua / agua residuales

## GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.